

アスファルト舗装

混合物の標準配合

混合物の種類	①	②		③	④	⑤		⑥	⑦	⑧	⑨
	粗粒度 アスコン (20)	密 粒 度 ア ス コ ン (20) (13)		細粒度 アスコン (13)	密粒度 ギャップ アスコン (13)	ア ス コ ン (20F) (13F)		細粒度 ギャップ アスコン (13F)	細粒度 アスコン (13F)	密粒度 ギャップ アスコン (13F)	開粒度 アスコン (13)
仕 上 り 厚 (cm)	4~6	3~5		3~5	3~5	3~5		3~5	3~4	3~5	3~4
最 大 粒 径 (mm)	20	20	13	13	13	20	13	13	13	13	13
通 過 量 百 分 率 (%)	25	100	100			100					
	20	95~100	95~100	100	100	95~100	100	100	100	100	100
	13	70~90	75~90	95~100	95~100	75~95	95~100	95~100	95~100	95~100	95~100
	5	35~55	45~65	55~70	65~80	35~55	52~72	60~80	75~90	45~65	23~45
	2.5	20~35	35~50	50~65	30~45	40~60	45~65	65~80	30~45	15~30	
	0.6	11~23	18~30	25~40	20~40	25~45	40~60	40~65	25~40	8~20	
	0.3	5~16	10~21	12~27	15~30	16~33	20~45	20~45	20~40	4~15	
0.15	4~12	6~16	8~20	5~15	8~21	10~25	15~30	10~25	4~10		
0.074	2~7	4~8	4~10	4~10	6~11	8~13	8~15	8~12	2~7		
アスファルト 量 (%)	4.5~6	5~7		6~8	4.5~6.5	6~8		6~8	7.5~9.5	5.5~7.5	3.5~5.5
アスファルト 針 入 度	40~60 60~80 80~100										