

各種材料のせん断抵抗 (機械工学便覧)			せん断抵抗 [kg/mm <sup>2</sup> ]	
材 料			軟	硬
			鉛	
すず		3~4	—	
アルミニウム		7~11	13~16	
ジュラルミン		19	38	
銅		18~22	25~30	
黄銅		22~30	35~40	
青銅		32~40	40~60	
洋白銅		28~36	45~56	
鉄板		32	40	
深絞り用鉄板		30~35	—	
鋼板		45~50	55~60	
鋼	0.1% C	25	32	
〃	0.2% C	32	40	
〃	0.3% C	36	48	
〃	0.4% C	45	56	
〃	0.6% C	56	72	
〃	0.8% C	72	90	
〃	1.0% C	80	105	
けい素鋼板		45	56	
ステンレス鋼板		52	56	
ニッケル		25	—	